NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TUB NOSADUR 55 OA	**ARAME TUBULAR**

DESCRIÇÃO

O **TUB NOSADUR 55 OA** é um arame tubular auto protegido, indicado para o revestimento duro de peças submetidas à abrasão e impacto. O depósito de solda de estrutura martensítica é duro e tenaz. Para materiais base de difícil soldabilidade.

APLICAÇÕES

Rodas de moinhos, partes de dragas, bombas de cascalho, dentes de caçambas, rolos de moinhos de panela, equipamentos de processamento de rocha, equipamentos de construção de estradas, cilindros de transmissão, e como camada de topo para revestimento de aço-manganês.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %					
C	Si	Mn	Cr	Mo	V
0,5	1,0	3,0	6,5	0,8	0,4

DUREZA TÍPICA DO DEPÓSITO DE SOLDA EM 2 A 3 CAMADAS

54 – 58 HRC

DIÂMETRO (mm)	**CORRENTE (A)**	**VOLTAGEM (V)**	**EMBALAGEM**
1,6 mm	180 – 220	20 - 31	12,5 Kg
2,0 mm	200 – 320	27 - 31	12,5 Kg
2,4 mm	280 – 400	27 – 31	20,0 Kg
2,8 mm	280 – 400	27 – 31	20,0 Kg