NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TUB NOSADUR 65 CN OA **ARAME TUBULAR**

CLASSIFICAÇÃO
DIN 8555 MF 10 GF 65 GRZ

DESCRIÇÃO
O **TUB NOSADUR 65 CN OA** é um arame tubular autoprotegido para revestimentos protetores; depósito de solda com alto teor de Cromo e Nióbio indicado para componentes sujeitos à abrasão severa e altos impactos até temperaturas de 300 ºC..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
O **TUB NOSADUR 65 CN OA** deposita metal de solda com uma matriz tenaz enriquecida de duros e complexos carbonetos, propiciando uma excepcional performance em abrasão com finas ou grossas partículas.

ANÁLISE QUÍMICA TÍPICA (%)

C	Si	Cr	Nb	B
5,00	1,00	22,00	6,50	1,00

PROPRIEDADES MECÂNICAS (*valores típicos*)

Dureza: 62 – 67 HRC

Nota: A dureza vai variar em decorrência do total de diluição entre o metal de solda e o metal de base.

Dimensões e Parâmetros de Soldagem CC (+)

Diâmetro (mm)	Stick-out (mm)	Corrente (A)
1,60	20 – 30	150 – 350
2,00	20 – 30	200 – 400
2,40	20 – 40	250 – 450
2,80	20 – 40	250 – 450