NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TUB NOSADUR 65 CRW AS	**ARAME TUBULAR**

CLASSIFICAÇÃO NORMA
Desenvolvimento Especial

DESCRIÇÃO
O **NOSADUR 65 CRW AS** é um arame desenvolvido para a aplicação pelo processo de Arc Spray, que deposita uma liga à base de ferro com uma matriz amorfa. Os carbonetos formados constituem uma barreira contra à abrasão, enquanto a matriz amorfa possui resistência à corrosão. Possui carbonetos complexos, grandes e carbonetos pequenos que preenchem os vazios, deixando um depósito denso.

ASTM G 65	0,10 g
Pressão do ar	3,5 bar

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %					
C	Si	Cr	Nb	B	W
3,42	1,02	21,10	3,47	3,42	3,20

DIÂMETRO	**CORRENTE**	**VOLTAGEM**
1,6 mm	100 - 200 A	30 - 32 V

DUREZA
65 – 70 HRC

EMBALAGEM
15 Kg