NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TUB NOSADUR 73 OA **ARAME TUBULAR**

DESCRIÇÃO

O **TUB NOSADUR 73 OA** é um arame tubular que deposita uma liga rica em carbonetos de Cr e Nb, excelente para desgaste por abrasão severa. O depósito não pode ser forjado ou usinado.

APLICAÇÕES

Revestimento protetor de pás de exaustores, revestimento de dentes de escavadeiras que trabalhem com finos, bordas de caçambas e partes de equipamentos sujeitos à abrasão extrema. Pode ser aplicado em metais base como aço carbono e aços baixa liga, aço manganês Hadfield.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %					
C	Mn	Si	Cr	Nb	B
5,0 – 6,0	0,5 – 1,0	0,5 – 1,5	18,0 – 22,0	4,0 – 7,0	0,1 – 0,4
V	Fe				
0,8 – 1,2	Bal.				

DUREZA TÍPICA DO DEPÓSITO DE SOLDA EM 2 A 3 CAMADAS

60 – 65 HRC

DIÂMETRO (mm)	CORRENTE (A)	VOLTAGEM (V)	EMBALAGEM
1,6 mm	180 – 220	24 – 28	12,5 Kg
2,0 mm	200 – 320	24 – 28	12,5 Kg
2,4 mm	280 – 380	27 – 30	20,0 Kg
2,8 mm	320 – 400	28 – 30	20,0 Kg