NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

NOSADUR 67 S ELETRODO

CLASSIFICAÇÃO NORMA
DIN 8555 E10 UM 65 GRZ

DESCRIÇÃO
O NOSADUR 67 S é um eletrodo que apresenta muito baixa diluição com o metal de base; ausência de escória; depósito espesso numa só camada; ótima resistência ao desgaste, bem como à abrasão, pressão e impacto.
Campo de Aplicação: martelos, facas para indústria de açúcar e álcool, revestimento de bagaceiras e componentes com alto nível de desgaste por abrasão.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %			
C	Si	Cr	B
5,00	1,00	45,00	1,00

PROPRIEDADES MECÂNICAS TÍPICAS
Dureza do metal de solda
> 60 HRC no 1º passe


Estrutura metalúrgica com carbonetos de Cromo M7C3.

DIÂMETRO (mm)	CORRENTE (A)
3,20 x 350 mm	110 – 150
4,00 x 350 mm	140 – 180
5,00 x 350 mm	190 – 250

POSIÇÕES DE SOLDAGEM	
Plana / Horizontal.	