NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

NOSA FOSCOPPER P7 VARETA

CLASSIFICAÇÃO NORMA
DIN EN ISO 17672 CuP 180

DESCRIÇÃO
A **Vareta Nosa Foscopper P7** para a brasagem do cobre e suas ligas. Possui boa fluidez e grande poder de penetração, podendo ser utilizada em locais de difícil acesso. Não é necessária a utilização de fluxo nas brasagens de cobre-cobre e cobre e bronzes/latões fosforosos. Não deve ser utilizada nas brasagens de ligas contendo ferro ou níquel, pois há a formação de compostos frágeis que comprometem a resistência mecânica da junta brasada. Não deve ser aplicada em ambientes contendo enxofre.

USOS E APLICAÇÕES
É utilizada em larga escala nas indústrias elétricas e de tubulação hidráulica, de refrigeração e ar-condicionado. Recomendada para juntas com folgas entre 0,03 e 0,08 mm

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %	
Cu	**P**
Restante	6,6 – 7,4

DIÂMETROS
Ø 1,60mm
Ø 2,50mm
Ø 3,20mm