NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

NOSADUR 1059R ELETRODO

DESCRIÇÃO

O **NOSADUR 1059R** é um eletrodo de Alto Cromo para revestimento de componentes sujeitos a abrasão severa e impacto moderado.
Contém uma alta proporção de carbonetos de cromo primários numa matriz austenítica secundária, conferindo dureza e boa ligação interatômica por matriz dúctil.

APLICAÇÕES

Revestimentos de equipamentos sujeitos a desgaste, como placas desfibradoras, bombas de lama, caçambas de dragas, roscas transportadoras, dentes de escavadeiras, pás misturadoras de areia ou minério, picotes em frisos de moenda, partes desgastadas de moinhos verticais em cimento etc.

C	Mn	Si	Cr
4,0	1,50	1,50	27,0

DUREZA TÍPICA DO DEPÓSITO DE SOLDA EM 2 A 3 CAMADAS

54 – 58 HRC.

DIÂMETRO (mm)	CORRENTE (A)	EMBALAGEM
3,25 mm	120 – 150	5,0 Kg
4,00 mm	130 – 170	5,0 Kg
5,00 mm	170 – 200	5,0 Kg
6,00 mm	190 – 220	5,0 Kg