NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

NOSADUR H13 MC ARAME TUBULAR

DESCRIÇÃO

O **NOSADUR H13** é um arame metal cored para aplicação pelo processo MIG de um deposito de solda similar ao aço H13. É indicado para o reparo e manutenção de vários aços-ferramenta para trabalho a quente, tais como o H12 ou H13, assim como para a construção de perfil de corte ou áreas de desgaste.

.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %

C	Si	Mn	Cr	Mo	V	W
0,30	0,70	0,20	4,70	1,60	0,30	1,30

DUREZA

Duas camadas no máximo: 55 – 60 HRC

PROTEÇÃO GASOSA

80/20 ou 85/15

DIÂMETRO (mm)	VOLTAGEM (V)	CORRENTE (A)	STICK OUT (mm)	VAZÃO DE GÁS (L/min)
1,20	24 – 32	100 – 300	12 – 25	10 – 20
1,60	24 – 32	150 – 300	12 – 25	10 – 20