



NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TUB NOSADUR 65 CRW AS

ARAME TUBULAR

CLASSIFICAÇÃO NORMA

Desenvolvimento Especial

DESCRIÇÃO

O **NOSADUR 65 CRW AS** é um arame desenvolvido para a aplicação pelo processo de Arc Spray, que deposita uma liga à base de ferro com uma matriz amorfa. Os carbonetos formados constituem uma barreira contra à abrasão, enquanto a matriz amorfa possui resistência à corrosão.

ASTM G 65

0,10 g

Pressão do ar

3,5 bar

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %

C	Si	Cr	Nb	B	W
3,42	1,02	21,10	3,47	3,42	3,20

DIÂMETRO

1,6 mm

CORRENTE

100 - 200 A

VOLTAGEM

30 - 32 V

DUREZA

65 – 70 HRC

EMBALAGEM

15 Kg