

### NOSA STEEL 904 L

#### **VARETA**

## CLASSIFICAÇÃO NORMA

AWS A5.9/A5.9: ER 385 ASME SFA-A5.9: ER 385

#### DESCRIÇÃO

O NOSA STEEL 904 L é uma vareta inoxidável com aspecto brilhante, superfície ultra limpa, gravação da norma nas duas pontas. Excelentes características de soldabilidade, com fluidez ideal para facilitar o controle da poça de fusão. Soldagem de aços tipo 904L. Baixo conteúdo de carbono e excelente resistência á corrosão intergranular e pitting.

# **APLICAÇÕES**

Indicado para soldar aços da indústria petroquímica como: AÇOS URANUS B6; AISI 904L; 1.4539 (X1NiCrMoCu25-20-5); 1.4439 (X2CrNiMoN17-13-5); 1.4537 (X1CrNiMoCuN25-25-5).

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %									
С	Mn	Si	Cr	Ni	Cu	Mo	S	P	
0,025	2,0	0,30	20,0	25,0	1,50	4,5	0,03	0,02	

PROPRIEDADES MECÂNICAS TÍPICAS DO DEPÓSITO DE SOLDA						
Resistência à Tração	Limite de Escoamento	Alongamento %				
Mpa	MPa					
600	410	35				

PARÂMETROS PARA SOLDAGEM RECOMENDADOS (DC-)								
Ø/mm	1,00 x 1000	1,20 x 1000	1,60 x 1000	2,00 x 1000	2,50 x 1000	3,25 x 1000		
Corrente A	60 – 90	80 - 110	80 - 120	90 – 130	120 - 130	150 - 200		
Tensão V	7 - 11	8 – 12	9 – 13	13 – 16	15 – 18	17 - 20		

Temperatura interpasse (200°C máx.). Energia de soldagem (2,5 kJ/mm máx.). Gás de proteção Argônio puro (99,95%) ou misturas gasosas (Ar+20-30%He) ou (Ar+1-5% H2). Vazão de gás (4-8 l/min.). Necessário gás de purga em passe de raiz.

EMBALAGEM	
5 Kg	