



NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

NOSADUR 56

VARETA

DESCRIÇÃO

O **NOSADUR 56** é uma vareta para revestimento duro, composta de Ni-Cr-Si-B, com elevada dureza, indicado para aplicações aonde requer boa resistência a corrosão com alta abrasão a frio ou a quente. Sua estrutura é composta de carbonetos de boro com uma base de níquel.

APLICAÇÕES

Utilizado em roscas transportadoras da indústria de plástico, borracha e componentes de válvulas.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %

Cr	B	Si	Fe	Ni	
9,50 – 16,0	2,0 – 4,0	3,0 – 5,0	2,0 – 5,0	Bal.	

DUREZA TÍPICA DO DEPÓSITO DE SOLDA EM 2 A 3 CAMADAS

54 – 56 HRC

DIÂMETRO (mm)	CORRENTE (A)	VOLTAGEM (V)	GÁS
4,0 mm	150 – 250	15 – 25	100% Argônio
5,0 mm	170 – 280	18 – 28	100% Argônio

EMBALAGEM

5,0 Kg