



NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

NOSALLOY NIFE 60.40

VARETA

CLASSIFICAÇÃO NORMA
DIN 8573 MSG NiFe-2

DESCRIÇÃO

O **NOSALLOY NIFE 60.40** é uma vareta sólida com 60% de níquel para a união de ferro fundido e para união de aços carbono com ferro fundido.

APLICAÇÃO

METAL BASE: Ferro fundido ferrítico, ferro fundido austenítico nodular, ferro fundido cinzento, uniões de ferro fundido com aço carbono, aços de alta liga.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA TÍPICA %

C	Si	Mn	P	S	Ni	Fe
0,10	0,10	0,60	0,01	0,01	60	39,18

DIMENSÕES E PARÂMETROS DE SOLDAGEM CC (+)

DIÂMETRO (mm)	AMPERAGEM (A)	VAZÃO DE GÁS (L/mín)	CORRENTE POLARIDADE
1,60	90 – 130	7-14	CC-
1,20	80 – 120	7-14	

Gás de Proteção

100% Argônio